



MARFAK MP 2

Marfak MP 2 é uma graxa de lítio do tipo múltiplas aplicações, grau NLGI 2, contendo inibidores de oxidação e corrosão.

APLICAÇÕES

Marfak MP 2 é recomendada para lubrificação de automóveis e equipamentos agrícolas quando especificada uma graxa do tipo múltiplas aplicações, com boa resistência a lavagem por água e estabilidade ao cisalhamento.

Pode ser utilizada em rolamentos, cubos de rodas, juntas universais e de deslizamento, mancais planos inclusive de equipamentos industriais desde que não seja requerido pelo fabricante uma graxa do tipo extrema pressão.

Marfak MP2 atende:

- **Categorias Automotivas (ASTM D-4950)**
 - **GB** (para lubrificação de cubos de rodas em serviço moderado)
 - **LA** (para lubrificação de chassis e juntas universais em serviço leve ou moderado)

BENEFÍCIOS

Marfak MP 2 proporciona:

- **Boa resistência a lavagem por água** — devido a qualidade do sabão de lítio utilizado para sua fabricação.
- **Proteção contra corrosão** — protege os mancais e rolamentos contra corrosão.
- **Boa estabilidade ao cisalhamento** — mantendo-se aderida aos mancais e rolamentos mesmo em condições severas de uso.

MANUSEIO:

Para informações sobre segurança e manuseio deste produto consulte a ficha de segurança ou o seu representante Texaco.

Marfak MP 2

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grau SAE	Método ASTM	Marfak MP2
<i>Código do produto</i>		00958
<i>Código de MSDS</i>		
Espessante		Lítio
Aparência		Castanha Esverdeada
Grau NLGI		2
Penetração trabalhada, 60 strokes, 25°C	D-217	281
Viscosidade do óleo básico cSt at 40°C cSt at 100°C	D-445 D-445	185 14,6
Ponto de Gota, °C	D-2265	186
Perda no ensaio de Cubo de Rodas, a 104 °C, 6 horas, g	D-1263	3,5
Teste de oxidação, a 100 °C, 100 horas, queda de pressão , psi	D-942	5
Teste de corrosão em presença de água	D-1743	passa
Resistência a água, a 90°C, 5 horas	DIN 51807	passa

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.